

防災協製認第 F-14-035 号

防 災 製 品 認 定 書

申 請 者

氏 名 株式会社ジャパンネットワークサービス

平成26年2月26日付で申請のあった製品等は、審査の結果、下記のとおり
防災製品と認定します。

平成26年2月27日

公益財団法人日本防災協会

理事長 新井 雄 治



記

1. 防災製品の種類及び商品名

テント類シート類幕類

防災コーティングポンジ

2. 事業所番号

M-3625

3. 製品番号

F-26047

屋外用

4. 認定有効期間

平成26年2月27日より平成31年2月26日まで


防災製品性能試験結果通知書

〔木製等ブラインド、テント類、シート類、幕類、非常持出袋、祭壇用白布、自動車・オートバイ等のボディカバー〕

防災協試第 NF-14037 号
平成26年2月26日

株式会社ジャパンネットワークサービス 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 新井 雄 治



平成26年2月20日付で受付けた試料の試験結果は、下記のとおりですので通知します。

記

防災製品の種別	テント類シート類幕類 屋外用	商品名又は銘柄	防災コーティングホロンジ
適合区分	適合	試験方法	「防災製品性能試験基準」を適用
素材・混用率 表面加工	基布:ポリエステル 100% [防災加工] インクジェットプリンタによる出力 (C, M, Y, K)	材料等の毒性 審査コード	1A-32 防災薬剤非公開
組織	平織	材料等の 製品番号 試験結果 通知書番号	F-24013
番手・密度 (厚さ(mm)) 質量(g/m ²)	75D×75D/88×80 70g/m ²		
備考			

別記様式第2-2 (その2)

試験結果表 (木製等ブラインド、テント類、シート類、幕類、非常持出袋、
自動車・オートバイ等のボディカバー、祭壇用白布)

試験結果通知書番号		防災協試第			NF-14037		号	
温水浸漬		温水浸漬 (50 ± 2°C) 30分処理						
45° ミクバーナー法				45° たるませ法		45° コイル法		
測定項目	残炎時間 (秒)	残じん時間 (秒)	炭化面積 (cm ²)	測定項目	炭化長 (cm)	測定項目	接炎回数 (回)	
合格基準	3	5	30	合格基準	20	合格基準	3	
試験体No.	以下	以下	以下	試験体No.	以下	試験体No.	以上	
1分加熱	1	0	0	5	1	1	4	
	2	0	0	5	2	2	3	
	3	0	0	6	3	3	3	
着炎後	1	0	0	5		4	3	
3秒加熱	2	0	0	4		5	4	

備考